


Referencia film:
CATE_SOL

Espesor (µm):
15-20-23-25-30-35-40-50-57

1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Película de BOPP coextruida transparente.
- Adecuada para la impresión flexográfica, huecograbado/grabado.
- Excelentes propiedades ópticas, brillo y transparencia.
- Excelente estabilidad dimensional.
- Soldadura resistente a un amplio rango de temperaturas.
- Gran versatilidad en el envasado y el embalaje.
- Alternativa competitiva a películas recubiertas.



2. CARACTERÍSTICAS MIGRACION

- Cumplimiento de la normativa en vigor.

3. APLICACIONES

- La industria de alimentos. La película cumple con la UE y regulaciones de la FDA para su uso en contacto con los alimentos.

PROPIEDADES		UNIDAD	VALOR APLICABLE A									TOLERANCIA	MÉTODO DE ENSAYO
			CATE_SOL										
Espesor		micras	15	20	23	25	30	35	40	50	57	-7 + 2%	ISO 4591
Peso unitario		g/m ²	13,7	18,2	21,0	22,8	27,3	31,9	36,4	45,5	51,9	±7%	ISO 4591
Rendimiento		m ² /kg	73,3	54,9	47,6	44,0	36,6	31,4	27,5	22,0	19,3	±7%	ISO 4591
Resistencia a la tracción en rotura	MD	N/mm ²	130									≥N-30	ISO 527
	TD		240										
Alargamiento en rotura	MD	%	200									≤N+40	ISO 527
	TD		60										
Retracción	MD	%	6	5,5	5						≤N+1,5	ISO 11501	
	TD		3	2	2								
Nivel de tratamiento	CT	dinas/cm	38									≥ 38	ISO 8296
	CNT		35										
Resistencia del termosellado		N/15 mm	2,0	2,5	3,0	3,5			4,0			≥N-0,5	DIN 55529
Temperatura de inicio de sellado		°C	106									≤N+3	DIN 55529
Turbiedad		%	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	3,0	3,2		≤N+1	ASTM D- 1003
Brillo 45°			80									≥75	ASTM D - 2457
Coeficiente de fricción dinámico			0,30									≤0.35	ISO 8295
Ancho		mm	100-2100 ¹									N-0+2	---
MD = Dirección Longitudinal		CT = Cara con tratamiento											
TD = Dirección Transversal		CNT = Cara sin tratamiento											
¹ Para otras opciones solicite información													

Referencia film:
CATE_SOL

Espesor (µm):
15-20-23-25-30-35-40-50-57

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BOBINAS

ANCHO:	Desde 100 hasta 2.100 mm ¹
DIÁMETRO EXTERIOR MÁXIMO:	775 mm ¹
DIÁMETROS INTERNOS DE MANDRIL:	76-152 mm
TRATAMIENTO:	EXTERNO
LONGITUD:	En función de diámetro externo. Consulte información.

¹ Para otras opciones solicite información

5. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE BOBINAS

Para un comportamiento óptimo del film se recomienda su almacenamiento en zona protegida de niveles altos de humedad y a una temperatura inferior a 30°C.
El material deberá ser acondicionado a temperatura ambiente al menos durante 24 h antes de su utilización.
Se recomienda mantener las bobinas en su embalaje original hasta el momento de su utilización. En caso de utilización parcial de las bobinas de un pallet, mantener el material restante sin apoyar sobre una superficie dura.

6. CONTACTO CON ALIMENTOS

Este film cumple con las regulaciones UE y FDA para su utilización en contacto con alimentos.
Consulte para cualquier información específica al respecto.

7. INDICACIONES SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN DE PELÍCULA

Hoja de seguridad a disposición del cliente.

8. GARANTÍA DE UTILIZACIÓN

Esta película mantiene sus propiedades óptimas de utilización hasta 6 meses después expedición.

9. NOTA

Esta información debe ser considerada sólo como guía y se basa en pruebas realizadas en nuestro laboratorio y no debe ser considerada como garantía para la aplicación específica de un cliente.