


Referencia film:

Espesor (µm):

METE_BPE
25
1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Película de BOPP con apariencia perlada por cara no metalizada.
- Metalizada con aluminio de alta pureza.
- Excelente rendimiento.
- Atractiva presentación del producto en el punto de venta.
- Termosoldable en amplio rango de temperaturas.
- Buena barrera a la humedad y a la luz UV.


2. CARACTERÍSTICAS MIGRACION

Cumplimiento de la normativa en vigor.

3. APLICACIONES

La industria de alimentos. La película cumple con las regulaciones de la UE y la FDA para su uso en contacto con los alimentos.

PROPIEDADES		UNIDAD	VALOR APLICABLE A METE_BPE	TOLERANCIA	MÉTODO DE ENSAYO
Espesor		micras	25	±5%	DIN 53 370
Peso unitario		g/m ²	18,0	±7%	ASTM D-2673
Rendimiento		m ² /kg	55,6	±7%	ASTM D-2673
Resistencia a la tracción en rotura	MD	N/mm ²	100	N-30	DIN 53 455
	TD		160		
Alargamiento en rotura	MD	%	150	N+20	DIN 53 455
	TD		50		
Retracción	MD	%	5	N+1,5	OPMA TC 4 (a)
	TD		2		
Resistencia del termo sellado		N/15 mm	2,2	N-0,5	DIN 55529
Temperatura de inicio de sellado		°C	115	N+3	DIN 55529
Densidad óptica			2,3	N±5%	Mac Beth
Coeficiente de fricción dinámico film/film			0,50	N+0,05	DIN 53 375
Ancho		mm	100-2100 ¹	N+2	---

MD = Dirección Longitudinal

TD = Dirección Transversal

¹ Para otras opciones solicite información

Referencia film:

Espesor (μm):**METE_BPE****25****4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BOBINAS**

ANCHO:	Desde 100 a 2.100 mm ¹
DIÁMETRO EXTERIOR MÁXIMO:	775 mm ¹
DIÁMETROS INTERNOS DE MANDRIL:	76-152 mm
TRATAMIENTO:	EXTERNO
LONGITUD:	En función de diámetro externo. Consulte información.

¹ Para otras opciones solicite información**5. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE BOBINAS**

Para un comportamiento óptimo del film se recomienda su almacenamiento en zona protegida de niveles altos de humedad y a una temperatura inferior a 30°C.

El material deberá ser acondicionado a temperatura ambiente al menos durante 24 h antes de su utilización.

Se recomienda mantener las bobinas en su embalaje original hasta el momento de su utilización. En caso de utilización parcial de las bobinas de un pallet, mantener el material restante sin apoyar sobre una superficie dura.

6. CONTACTO CON ALIMENTOS

Este filme cumple con las regulaciones UE y FDA para su utilización en contacto con alimentos.
Consulte para cualquier información específica al respecto.

7. INDICACIONES SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN DE PELÍCULA

Consultar hoja de seguridad a disposición del cliente.

8. GARANTÍA DE UTILIZACIÓN

Esta película mantiene sus propiedades óptimas de utilización hasta 3 meses después de expedición.

9. NOTA

Esta información debe ser considerada sólo como guía y se basa en pruebas realizadas en nuestro laboratorio y no debe ser considerada como garantía para la aplicación específica de un cliente.