


Referencia film:
CATE_BPE
Espesor (µm):
25-35-40
1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Película de BOPP blanca cavitada tratada en cara externa.
- Excelente rendimiento (densidad 0,72 g/cm³).
- Alta opacidad generada por un núcleo celular cerrado y apariencia perlada.
- Soldadura resistente en un amplio rango de temperaturas.
- Buen rendimiento y propiedades mecánicas.
- Buena adhesión al sellado en frío (cold seal).
- Buena barrera a la humedad y rayos UV, adecuada para el envase de productos sensibles a la luz.
- Bajo impacto medioambiental.


2. CARACTERÍSTICAS MIGRACION

Cumplimiento de la normativa en vigor.

3. APLICACIONES

La industria de alimentos. La película cumple con las regulaciones de la UE y la FDA para su uso en contacto con los alimentos.

PROPIEDADES		UNIDAD	VALOR APLICABLE A CATE_BPE			TOLERANCIA	MÉTODO DE ENSAYO
Espesor		micras	25	35	40	±5%	DIN 53 370
Peso unitario		g/m ²	18,0	25,2	28,8	±7%	ASTM D-2673
Rendimiento		m ² /kg	55,6	39,7	34,7	±7%	ASTM D-2673
Resistencia a la tracción en rotura	MD	N/mm ²	80			N-30	DIN 53 455
	TD		140				
Alargamiento en rotura	MD	%	130			N+20	DIN 53 455
	TD		50				
Retracción	MD	%	5			N+1,5	OPMA TC 4 (a)
	TD		2				
Nivel de tratamiento	CT	dinas/cm	38			38	ASTM D-2578
	CNT		35			36	
Resistencia del termo sellado		N/15 mm	2,2			N-0,5	OPMA TC 4 (b)
Temperatura de inicio de sellado		°C	106			N+3	OPMA TC 4 (b)
Coeficiente de fricción dinámico CT/CNT			0,40			N+0,05	DIN 53 375
Ancho		mm	100-2100 ¹			N+2	---
MD = Dirección Longitudinal		CT = Cara con tratamiento					
TD = Dirección Transversal		CNT= Cara sin tratamiento					

¹ Para otras opciones solicite información

Referencia film:

CATE_BPE

Espesor (µm):

25-35-40**4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BOBINAS**

ANCHO:	Desde 100 a 2.100 mm ¹
DIÁMETRO EXTERIOR MÁXIMO:	775 mm ¹
DIÁMETROS INTERNOS DE MANDRIL:	76-152 mm
TRATAMIENTO:	EXTERNO ¹
LONGITUD:	En función de diámetro externo. Consulte información.

¹ Para otras opciones solicite información**5. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE BOBINAS**

Para un comportamiento óptimo del film se recomienda su almacenamiento en zona protegida de niveles altos de humedad y a una temperatura inferior a 30°C.

El material deberá ser acondicionado a temperatura ambiente al menos durante 24 h antes de su utilización.

Se recomienda mantener las bobinas en su embalaje original hasta el momento de su utilización. En caso de utilización parcial de las bobinas de un pallet, mantener el material restante sin apoyar sobre una superficie dura.

6. CONTACTO CON ALIMENTOS

Este filme cumple con las regulaciones UE y FDA para su utilización en contacto con alimentos.
Consulte para cualquier información específica al respecto.

7. INDICACIONES SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN DE PELÍCULA

Consultar hoja de seguridad a disposición del cliente.

8. GARANTÍA DE UTILIZACIÓN

Esta película mantiene sus propiedades óptimas de utilización hasta 6 meses después expedición.

9. NOTA

Esta información debe ser considerada sólo como guía y se basa en pruebas realizadas en nuestro laboratorio y no debe ser considerada como garantía para la aplicación específica de un cliente.